

DUROFLEX AXOSEALER XP50

Tek Bileşenli, Nem Toleranslı, Poliüretan Esaslı Yüzey Astarı

DUROFLEX AXOSEALER XP50

ÜRÜN TANIMI

Havadaki nemle kürlenmiş, tek komponentli, düşük viskoziteli, poliüretan esaslı likit astar malzemesidir. Gözeneksiz yüzeylerde çok iyi sonuçlar verir. Metal yapılarda korozyon oluşmasını engeller. Her tür yüzeyi bütünsel/kesintisiz ve homojen olarak mükemmel şekilde empenye eder. Taze ve yaş beton üzerinde de uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

Astar olarak uygulanabilecek gözenekli alt katmanlar,

- Beton yapılar (nemli ve yaş yüzeyler)
- Cam, mermer ve metal gibi gözeneksiz alt katmanlar.
- Alçı
- Ahşap
- Beton sızdırmazlığı
- Seramik karolar

AVANTAJLARI:

- Her tür yüzeye mükemmel yapışır.
- Elastiktir.
- Beton üzerinde sızdırmazlık sağlar.
- Çok yüksek hidrofobik ve hidroliz direnci vardır.
- Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler.
- Yüzeyi homojen olarak mükemmel şekilde kaplar.

5. TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm:	Likit
Viskozite:	50 cP
Yoğunluk:	0,9-1 gr/cm ³ 20°C
25 oC'da uzama	%300
Kuruma Süresi:	4-6 saat

Bu dokümanda yer alan bilgiler AKSON A.Ş.'nin kendi tecrübeleri ve profesyonel bilgi dağarcığına dayanmaktadır. Bu dokümandaki veriler bilgi amaçlı olup, kullanıcılarının kendi ortam koşullarına ve üretim yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir. AKSON A.Ş. olarak önerimiz, kullanıcıların, ürünlerimizi teknik bilgi kartında yer alan koşullara göre kullanmalarıdır. Ürünlerimizin uygulaması bizden bağımsız olarak gerçekleştiğinden, uygulama ile ilgili hatalar, kullanıcının sorumluluğundadır.

AKSON İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. Suadiye Mah. Bağdat Cad. Mücahit sk. Ark399 plz. Kadıköy- İstanbul Tel: +90 850 840 90 17

KULLANIM ŐEKLİ

YÜZEY HAZIRLAMA

- ✓ Yüzey, basınçlı su kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır.
- ✓ Yüzey bozuklukları DUROFLEX AXOSEALER XP50 ile kumla karıştırarak ile tamir edilebilir.

Uygulama: Rulo veya fırça kullanınız. Kürlendikten sonra ana katları sürünüz

Tüketim: Yüzeyin gözenek durumuna bağlıdır: 100 gr/m2 ile 500 gr/m2 arası.

AMBALAJ BİLGİLERİ:

15 kg

DEPOLAMA BİLGİLERİ:

Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.

SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ:

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz. Uçucu madde içermemesine karşın, kapalı ortamlarda uygun havalandırma koşullarının yaratılması önemle tavsiye edilir. Satıcınızdan Malzeme Bilgi Güvenlik Formu'nu (MSDS) isteyiniz.